

Teknisk Datablad

Solid Topcoat



Materialebeskrivelse

MBK typebetegnelse Alkyd træbeskyttelse.

Beskrivelse Dækkende træbeskyttelse på basis af alkyd tilsat indkapslede fungicider.

Anvendelsesområder Udvendigt på nyt og tidligere behandlet træværk.

Egenskaber Tixotropisk, fuldt dækkende og derfor også velegnet til farveskift, skjuler træets åretegning uden at sløre træstrukturen. Giver træet en UV-resistent, vejrbestandig og diffusionsåben overflade.

Innovativ LE-teknologi frigiver indkapslede fungicider efter behov og beskytter træværket i længere tid mod skimmel.

Basisoplysninger

Standardfarver Hvid og sort.

Toning Hvid/LN og ZN som kan tones i Sigma Coatings' professionelle tonesystem.

Glans Ca. 50 ved 60° vinkel afhængig af nuance.

Bindemiddel Alkyd.

Opløsningsmiddel Mineralsk terpentin.

Pigment Organiske og uorganiske (lysægte) pigmenter.

Tørstofindhold Vol %: 35-65 afhængig af nuance.

Emballage 0,75 - 2,5 og 5 ltr. metalemballage.

Brugsoplysninger

Forbrug

Ru træ	Ca. 5-8m ² /ltr.
Høvlet træ	Ca. 8-10 m ² /ltr.

Krav til bunden Løst materiale, skadet eller dårligt træ samt nedbrudte træfibre fjernes, belægninger behandles med Træ- og Facaderens, og overfladen rengøres med Grundrens.
Bunden skal herefter være ren, tør, fast og bæredygtig. Træfugtighed max 15% (+/- 3%).

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Temperatur og hærkning.	Min. 6°C og max 25°C. samt relativ luftfugtighed på max. 80% ved påføring og
luftfugtighed	Undgå at arbejde i direkte sollys.
Omrøring	For at bevare den tixotropiske konsistens omrøres der kun let før brug.
Fortynding	Anvendes ufortyndet.
Påføring	Pensel eller påføringsmaskine.
Systemer	<u>Nyt ubehandlet træ:</u> Grundes med Sigmalife DK Primer. Færdigbehandles 2-3 gange med Solid Topcoat. <u>Nyt tryk- & vakuumbehandlet træ:</u> Færdigbehandles 2-3 gange med Solid Topcoat. <u>Vedligeholdelse:</u> Færdigbehandles 2 gange med Solid Topcoat.
Tørretider	Ved 23°C og relativ luftfugtighed på 50%. Afvigelser kan forekomme ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse. Berøringstør ca. 4 timer. Overmalbar ca. 24 timer. Gennemtør ca. 4 uger.
Rengøring værktøj	Mineralsk terpentiner.

Yderligere oplysninger

Holdbarhed	5 år ved frostfri opbevaring i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
Sikkerhed	MAL-kode: 2-1. Se sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.