

# Teknisk Datablad

## Torno Gloss



### MATERIALEBESKRIVELSE

<b>MBK typebetegnelse</b>	Acrylplastemalje.
<b>Beskrivelse</b>	Acrylplastemalje på basis af 100% acryldispersion.
<b>Anvendelse</b>	Til ind- og udvendigt grundet træværk og metal, samt til vægge i køkkener, vådrum m.m.
<b>Anvendelsesområde</b>	Inde og ude.
<b>Egenskaber</b>	Særdeles vejrbestandig, slidstærk, hård, klæbefri, elastisk, robust, ikke gulnende og alkalibestandig.
<b>Farve og glans</b>	Hvid. Blank.

### Basisoplysninger v. 23°C, 50% RFV

Bindemiddel	100% acryldispersion
Pigment	Titandioxyd
Tørstofindhold	Vægt %: 47, Vol %: 3-67
Tørretid	Ca. 2-3 timer
Overmalbar	Efter 4-5 timer
Vaskbarhed	-
Brandfarlighed	Ingen

### FORHOLD VED BRUG

<b>Forbrug</b>	Ca. 10 m <sup>2</sup> /ltr.
<b>Krav til bunden</b>	Ren, tør, fast og ikke smittende.
<b>Systemer</b>	<u>Ubehandlet træ, indvendigt</u> Grundes med Sigma Renova Træprimer.  <u>Ubehandlet og salttrykimprægneret træ, udvendigt</u> Grundes til mættet flade med Sigmalife Grundingsolie. Mellembehandles med Sigmatorno Primer. Færdigbehandles 2 gange med Sigmatorno Gloss.  <u>Jern</u> Rustbeskyttes med f.eks. Sigmarine Primer ZP eller AC Antiox tykfilmacryl, rusthindrende, afhængig af jernets renhedsgrad. Som mellemmaling anbefales Sigmatorno Primer.

### BRUGSANVISNING

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

**Temperaturforhold** Min. +6°C og max. 85% RF ved påføring og hærkning.

**Påføring** Pensel, rulle eller sprøjte.

**Fortynding** Vand, skal normalt ikke fortyndes.

**Rengøring** Værktøj rengøres i vand straks efter brug.

#### YDERLIGERE OPLYSNINGER

**Emballage** 1 og 2,5 ltr. plastemballage.

**Holdbarhed** Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

**Sikkerhed** MAL kode: 00-3.  
Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.