

Teknisk Datablad

Sigma Varnish Yacht
Gloss



MATERIALEBESKRIVELSE

| | | |
|---|---|--|
| MBK typebetegnelse | Alkydlak. | |
| Beskrivelse | Bådlak på basis af alkyd/fenolharpiks. | |
| Anvendelse | Til både og andet udsat træværk. | |
| Egenskaber | Særlig fyldig, elastisk og modstandsdygtig over for sol, saltvand og saltholdig luft. | |
| Farver og glans | Klar. Helblank. | |
| Basisoplysninger v. 20°C, 50% RF | Bindemiddel | Alkyd/fenolharpiks. |
| | Tørstofindhold | Vol %: 49. |
| | Tørretid | Klæbefri efter ca. 4-6 timer. |
| | Overmalbar | Tør til slibning og overlakering efter 24 timer. |
| | Brandfarlighed | Brandfarlig. |

FORHOLD VED BRUG

| | |
|-----------------|---|
| Systemer | <u>Tidligere lakerede overflader</u> <ol style="list-style-type: none">1. Afvaskning med Grundrengøring tilsat vand efter brugsanvisning. Efterskylning med rent vand.2. Matslibning.3. Behandling med Sigma Varnish Yacht, 20% fortyndet med terpentin. Efter min. 24 timer vandslibes med slibepapir nr. 320.4. Behandling med Sigma Varnish Yacht, 10% fortyndet med terpentin. Efter min. 24 timer vandslibes med slibepapir nr. 320.5. Behandling 2 gange med Sigma Varnish Yacht, ufertyndet. <p>NB! Overfladen renses omhyggeligt mellem hver slibning. Sigma Varnish Yacht skal afhærde min. 1 uge, før båden søsættes.</p> <p><u>Ubehandlet eller totalt afrenset overflade</u> Grundes til mættet flade med Sigmalife Grundingsolie og behandles derefter som ovenstående.</p> |
|-----------------|---|

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Teknisk Datablad

Sigma Varnish Yacht
Gloss



BRUGSANVISNING

| | |
|-----------------------|---|
| Brugsanvisning | <u>Fortynding</u> Mineralsk terpentin. |
| | <u>Påføring</u> Pensel eller malepude. |
| | <u>Rengøring</u> Værktøj: Mineralsk terpentin. |

YDERLIGERE OPLYSNINGER

| | |
|-------------------------|--|
| Sikkerhedsregler | Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger. |
| Holdbarhed | Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage. |
| Emballage | 1 og 2,5 ltr. metalemballage. |

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.