

Teknisk Datablad

Murmaling



MATERIALEBESKRIVELSE

MBK typebetegnelse	Olieemulsionsmaling
Beskrivelse	Vandfortyndbar olieforstærket emulsions facademaling
Anvendelse	Allround facademaling til udendørs brug på facader bestående af fx. puds, beton og gasbeton. Bemærk at mørke og mættede nuancer falmer mere end lyse nuancer og kan derfor efter relativt kort ikke plettereparerer uden at det bliver synligt.
Anvendelsesområde	Udvendigt.
Egenskaber	Diffusionsåben godt dækkende facademaling med lav overfladespænding.
Farve og glans	Hvid og indgår samtidig i et begrænset tonesystem. Helmat.
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	
Bindemiddel	Olieemulsion – Alkyd/Acryl
Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer
Tørstofindhold	Vægt %: 52, Vol %: 34
Tørretid	Ca. 1 time
Overmalbar	Efter 24 timer

EN 1062

Vanddampdiffusionsmodstand:	V2 - sd værdi < 0,4
CO ₂ bremsende effekt:	C1 - >50m
Glans:	G3 - ca. 2 Mat
Vandoptagelighed:	W3 - (lav) < 0,03 [kg/(m ² · h 0,5)]

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med und erlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Teknisk Datablad

Murmaling



FORHOLD VED BRUG

Forbrug	8-10 m ² /ltr., afhængig af bundens karakter.
Krav til bunden	Ren, tør, fast og bæredygtig.
Systemer	<u>Let sugende bund</u> Grundes med Sigma Murmaling, fortyndet med ca. 10% vand. Færdigbehandling 2 gange med Sigma Murmaling, uforyndet <u>Meget sugende bund</u> Grundes med Sigma Murmaling fortyndet op til med 30% vand. Færdigbehandling 2 gange med Sigma Murmaling, uforyndet.

BRUGSANVISNING

Temperaturforhold	Min. +6°C og max. 85% RF ved påføring og hærkning.
Påføring	Pensel, rulle eller airless sprøjte.
Fortynding	Vand.
Rengøring	Værktøj: Straks efter brug i vand tilsat sæbe.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Emballage	2,5 og 10 ltr. plastemballage. NB! Sigma Murmaling er ikke egnet til overfladebehandling af frisk puds, beton, letbeton, eternit, tegl- og kalksandsten m.m.
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
Sikkerhed	Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med und erlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen . Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.