

# Teknisk Datablad

## Contour Aqua-PU Sprav Satin



### MATERIALEBESKRIVELSE

<b>Type</b>	Polyurethan-hybrid, vandig.
<b>Anvendelse</b>	Hybridemalje til overfladebehandling af indvendigt træværk samt til vedligeholdelse af tidligere overfladebehandlet træværk. Specielt udviklet til påføring med airless sprøjteudstyr.
<b>Anvendelsesområde</b>	Inde.
<b>Egenskaber</b>	Særdeles god flydeevne. Særlig slidstærk og hård overflade der er let rengørlig. Indeholder LTA+ teknologi som gør overfladen ekstra hård og resistent over for håndfedt. Kan påføres i 200 µm våd lagtykkelse uden tendens til løber.
<b>Farve</b>	Hvid, samt alle farver i Sigmas professionelle tonesystemer.

### BASISOPLYSNINGER V. 23°C, 50% RF

Bindemiddel	Acryl/polyurethan.
Opløsningsmiddel	Vand.
Pigment	Titandioxyd.
Glans (v 60°)	Satin ca. 30.
Tørstofindhold	Vol. 36 %
Lugt	Svag.
Overfladetør	Ca. 1 time.
Overmalbar	Ca. 5 timer.
Gennemtør	Ca. 28 dage.

### FORHOLD VED BRUG

<b>Forbrug</b>	Teoretisk rækkeevne ved en tør lagtykkelse på 70 µm: Rækkeevne 6 m <sup>2</sup> /liter. Praktisk forbrug afhænger af et antal faktorer, så som emnets form og overflade og atmosfæriske omstændigheder.
<b>Krav</b>	Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig samt ikke smittende.
<b>Temperaturforhold</b>	Under påføring op tørring skal temperaturen være over 7°C og den relative luftfugtighed under 85%.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med und erlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

## FORHOLD VED BRUG

<b>Fortynding</b>	Produktet er klar til brug og skal under normale omstændigheder ikke fortyndes, kan dog fortyndes 5-10% med vand.
<b>Rengøring</b>	Værktøj rengøres straks efter brug med vand og sæbe.
<b>Omrøring</b>	Produktet omrøres før brug.

## BRUGSANVISNING

### Ubehandlet træværk:

Grundes med Contour Aqua-PU Primer.  
Færdigbehandles med Contour Aqua-PU Spray Satin.  
Anbefalet lagtykkelse: 70 µm tør.

### Tidligere behandlet træværk:

Rengøres med Grundrens og matslibes. Evt. pletreparation/mellembehandling med Contour Aqua-PU Spray Primer.  
Færdigbehandling med Contour Aqua-PU Spray Satin.  
Anbefalet lagtykkelse: 70 µm tør.

## YDERLIGERE OPLYSNINGER

<b>Emballage</b>	5ltr. metalemballage.
<b>Holdbarhed</b>	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
<b>Sikkerhed</b>	Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med und erlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen . Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.