

Teknisk Datablad

Contour Gloss



MATERIALEBESKRIVELSE

MBK typebetegnelse	Alkydemalje.
Beskrivelse	Emalje på basis af urethanalkyd.
Anvendelse	Til træværk, rustbeskyttet jern samt træ- og betongulve.
Anvendelsesområde	Inde og ude.
Egenskaber	Vejrbestandig, god fylde og fin sammenflydning, slidstærk, hård og robust overflade.
Farve	Hvid, samt alle farver i Sigmas professionelle tonesystem.

BASISOPLYSNINGER VED 23°C, 60% RF

Bindemiddel	Urethanalkyd
Pigment	Titandioxyd+ fyldstoffer
Glans (v 60°)	Gloss ca. 90
Tørstofindhold	Vol %: 50
Tørretid	Ca. 4 timer
Overmalbar	Efter 16 timer
Brandfarlighed	Brandfarlig

FORHOLD VED BRUG

Forbrug	Ca. 8-10 m ² /ltr.
Krav	Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig samt ikke smittende. Nye betongulve kræver oftest en maskinel slibning med karborundumsten eller diamantsliber til fjernelse af betonslamlag.
Temperaturforhold	Under påføring op tørring skal temperaturen være over 7°C og den relative luftfugtighed under 85%.
Påføring	Pensel eller rulle.
Fortynding	Anvendes uforyndet.
Rengøring	Værktøj: Mineralsk terpentin.
Omrøring	Produktet omrøres før brug.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

BRUGSANVISNING

Nyt træværk, indendørs:

Grundes med Contour Primer, max 3% fortyndet med terpentin. Evt. spartling med acryl- eller urethanspartelmasse.

Mellembehandling med Contour Primer. Færdigbehandling med Contour Gloss.

Jern, udendørs:

Rustbeskyttes med f.eks. Sigmetal Multiprimer, afhængig af jernets renhedsgrad.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Emballage	1 og 2,5 ltr. plastemballage.
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
Sikkerhed	Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.