

# Teknisk Datablad

Sigmatin DGL Mat Sort



## MATERIALEBESKRIVELSE

**MBK typebetegnelse** Plastvægmaling

**Beskrivelse** Plastmaling på basis af vinylacetatcopolymer

**Anvendelse** Bred anvendelig. Fortrinsvis til vægge af puds, beton, letbeton, gipskartonplader mm., samt til tidligere malede og rengjorte overflader

**Egenskaber** Særdeles godt dækkende, diffusionsåben og alkalibestandig

**Farve og glans** Sort. Mat.

**Basisoplysninger  
v. 23°C, 50% RF**

Bindemiddel	Vinylacetatcopolymer
Tørstofindhold	Vol %: 32,6
Tørretid	Ca. 3 timer
Overmalbar	Efter 5 timer
Vaskbarhed	Efter EN 13300 - klasse 2
Brandfarlighed	Ingen

## FORHOLD VED BRUG

**Forbrug** 7-9 m<sup>2</sup>/ltr., afhængig af bundens karakter og påføringsmetode

**Krav til bunden** Bunden skal være ren, tør og smittefri. Ny bund og let smittende overflade grundes med Sigma Mikrodispersgrunder. Tidligere malede overflader rengøres med Sigma Grundrengøring

## BRUGSANVISNING

**Temperatur** Min. +6°C og max. 85% RF ved påføring og tørring

**Fortynding** Vand

**Påføring** Pensel, rulle eller airless-sprøjte

**Rengøring** Værktøj: Straks efter brug i vand

## YDERLIGERE OPLYSNINGER

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

<b>Holdbarhed</b>	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage
<b>Sikkerhed</b>	Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.