

# Teknisk Datablad

Sigmatex 20



## MATERIALEBESKRIVELSE

**MBK typebetegnelse** Acrylplastvægmaling.

**Beskrivelse** Acrylplastmaling på basis af plastdispersion

**Anvendelse** Til vægge af puds, beton, letbeton, gipskartonplader mm., samt til tidligere malede og rengjorte overflader

**Egenskaber** Robust, vaskbar, diffusionsåben og alkalibestandig. Produktet er mærket med Eco Label.

**Farve og glans** Std. farver samt Sigmas professionelle tonesystem. Halvmat.

### Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF

Bindemiddel	Plastdispersion
Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer
Tørstofindhold	Vægt %: 54, Vol %: 39
Tørretid	Ca. 1 time
Overmalbar	Efter 4 timer
Vaskbarhed	Efter EN 13300 - klasse 1
Brandfarlighed	Ingen

## FORHOLD VED BRUG

**Forbrug** 8-10 m<sup>2</sup>/litr., afhængig af bundens karakter og påføringsmetode

**Krav til bunden** Bunden skal være ren, tør og smittefri. Ny bund og let smittende overflade grundes med Mikrodispersgrunder. Tidligere malede overflader rengøres med Grundrengøring. Evt. blanke og hårde overflader matslibes. Slibestøv fjernes.

## BRUGSANVISNING

**Temperatur** Min. +6°C og max. 85% RF ved påføring og tørring

**Fortynding** Vand

**Påføring** Pensel, rulle eller airless-sprøjte

**Rengøring** Værktøj: Straks efter brug i vand

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

## YDERLIGERE OPLYSNINGER

**Holdbarhed** Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

**Sikkerhed** Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.



Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.