

Teknisk Datablad

Sigma WallPrimer Plus



MATERIALEBESKRIVELSE

MBK typebetegnelse Acrylplastgrundmaling

Beskrivelse	Acrylplastgrundmaling til væg og loft på basis af plastdispersion
Anvendelse	Som dækkende Hvidpigmenteret grundmaling til vægge og lofter af puds, beton, letbeton, sandsparteltlede overflader, gipskartonplader mm., samt til tidligere malede og rengjorte overflader. Ligeledes på overflader beklædt med filt eller glasvæv.
Egenskaber	Særdeles god dækkeevne, diffusionsåben og alkalibestandig. Optimerer slutresultatet væsentligt både med hensyn til dækkeevne, ensartethed og vedhæftning. Produktet er mærket med Eco Label.
Farve og glans	Hvid/WN. Lyse farver tonet ud fra base WN i Sigmas professionelle tonesystem. Mat.

Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF

Bindemiddel	Plastdispersion
Vægtfylde	1,43 g/cm ³
Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer
Diffusionsåbenhed	Klasse V2
Tørstofindhold	Vol %: 43
Tørretid	Ca. 1 time
Overmalbar	Efter 4 timer

FORHOLD VED BRUG

Forbrug	8-10 m ² /litr., afhængig af bundens karakter og påføringsmetode
Krav til bunden	<u>Bunden skal være ren, tør og smittefri.</u> Tidligere malede overflader rengøres med Progold Grundrengøring. Evt. blanke og hårde overflader matslibes. Slibestøv fjernes.

BRUGSANVISNING

Temperatur	Min. +5°C og max. 85% RF ved påføring og tørring
Fortynding	Vand
Påføring	Pensel, rulle eller airless-sprøjte

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Rengøring Værktøj: Straks efter brug i vand

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Holdbarhed Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

Sikkerhed Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.



Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.