

# Teknisk Datablad

## Contour Aqua-PU Sprav Primer



### MATERIALEBESKRIVELSE

- MBK typebetegnelse** Acrylplastmellemaling (vandfortyndbar alkydmellemaling).
- Beskrivelse** Vandig grund- og mellemaling på basis af polyurethan-alkydemulsion til indvendig brug med airless sprøjte. Specielt egnet til grunding før slutbehandling med Contour Aqua-PU Spray emalje.
- Anvendelse** Bredt anvendelig til indvendig grunding af træ, rengjort rustbeskyttet metal m.v.
- Anvendelsesområde** Indendørs.
- Egenskaber** Fremragende vedhæftningsegenskaber og god fyldeevne. Kan påføres med airless-sprøjte i anbefalet 175 µm våd lagtykkelse uden løbetendenser. God dækkraft. Specielt velegnet i systembehandling med Contour Aqua-PU Spray.
- Farve** Hvid, samt alle farver i Sigmas professionelle tonesystem.

### BASISOPLYSNINGER VED 23°C, 60% RF

Bindemiddel	Modificeret alkyddispersion
Opløsningsmiddel	Vand.
Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer
Glans (v 60°)	Matt
Tørstofindhold	Vol %: 41
Lugt	Svag.
Støvtør	Ca. 1 time
Klæbefri	Ca. 3 timer
Overmalbar	Efter 5 timer (afhængig af lagtykkelse)
Brandfarlighed	Ingen

### FORHOLD VED BRUG

- Forbrug** 6 m<sup>2</sup>/litr. ved 175 µm våd lagtykkelse.
- Krav** Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig samt ikke smittende.
- Temperaturforhold** Under påføring op tørring skal temperaturen være over 7°C og den relative luftfugtighed under 85%. Vær opmærksom ved maling af jern og metal udendørs, temperaturen på jern- metalemnet er lavere end lufttemperaturen.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

## FORHOLD VED BRUG

<b>Fortynding</b>	Kan fortyndes 5-10% med vand.
<b>Rengøring</b>	Værktøj rengøres straks efter brug med vand og sæbe.
<b>Omrøring</b>	Produktet omrøres før brug.

## YDERLIGERE OPLYSNINGER

<b>Emballage</b>	5 ltr. metalemballage.
<b>Holdbarhed</b>	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
<b>Sikkerhed</b>	MAL kode: 00-1. Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.