

## Sigma Siloxan Fill



### MATERIALEBESKRIVELSE

<b>Type</b>	Mat facademellemmaling på basis silikone-harpiks-emulsion.	
<b>Anvendelse</b>	Til fyldende eller strukturgivende mellembehandling på alle mineralske underlag, samt på overflader med alle typer bæredygtige gamle malinglag incl. silikatmaling, dog undtaget blanke og elastiske systemer.	
<b>Anvendelsesområde</b>	Udvendigt.	
<b>Egenskaber</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Særlig høj vanddampgennemtrængelighed.</li> <li>- Spændingsfri og smudsafvisende.</li> <li>- Kalkmat udseende.</li> <li>- Ingen karboniseringsbremsende effekt.</li> <li>- Micro-porøs (ikke filmdannende).</li> </ul>	
<b>Farve og glans.</b>	Hvid, kalkmat.	
<b>Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF</b>	Bindemiddel: Tørstofindhold: Overmalbar: Flammepunkt:	Silikone-harpiks-emulsion. Vol %: 55 Vægt%: 75. Ca. 6 timer. Ikke relevant.

### FORHOLD VED BRUG

<b>Forbrug</b>	Afhængig af underlaget. Ca. 1½-3½ m <sup>2</sup> /litr.
<b>Krav til bunden</b>	Bunden skal være ren fast og bæredygtig.  Nypudsede overflader skal dermed stå ubehandlet i mindst 14 dage under gunstige vejrforhold ( 20°C og 65% RF), inden malerbehandlingen kan påbegyndes.
<b>Temperaturforhold</b>	Underlag og omgivelsestemperatur: min. 6°C og max. 35°C. Max. 85% RF.
<b>Påføring</b>	Pensel eller rulle.
<b>Fortynding</b>	Vand, max. 5%, til passende arbejdskonsistens. Grundig omrøring før brug.
<b>Rengøring</b>	Værktøj rengøres i vand straks efter brug.

## Sigma Siloxan Fill

### BRUGSANVISNING

**Systemer**Grunding

Sugende underlag grundes med Sigma Siloxan Fix fortyndet med vand 1:1.

Mellembehandling

1 x Sigma Siloxan Fill eller Sigma Siloxan Topcoat (evt. tyndet 5% med vand).

Færdigbehandling

2 x Sigma Siloxan Topcoat.

### YDERLIGERE OPLYSNINGER

**Emballage**

5 og 10 ltr.

**Holdbarhed**

Mindst 1 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

**Sikkerhed**

MAL kode: 00-1.

Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.