



MATERIALEBESKRIVELSE

MBK typebetegnelse	Acryl gulvlak.										
Anvendelse	Til lakering af indvendigt træværk og gulve.										
Egenskaber	Robust, farveløs, hurtigtørrende og ikke gulnende. Ultra Matt technology som giver en helmat næsten usynlig lakeret overflade. Enkel og let at rengøre i dagligdagen. Kan tones i udvalgte nuancer.										
Farver og glans	Klar. Ultramat - glans ca. 2.										
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	<table><tr><td>Bindemiddel</td><td>Acryl PU dispersion.</td></tr><tr><td>Tørstofindhold</td><td>Vol %: 29.</td></tr><tr><td>Tørretid</td><td>Ca. 1 time.</td></tr><tr><td>Overlakerbar</td><td>Efter 4 -8 timer.</td></tr><tr><td>Brandfarlighed</td><td>Ingen.</td></tr></table>	Bindemiddel	Acryl PU dispersion.	Tørstofindhold	Vol %: 29.	Tørretid	Ca. 1 time.	Overlakerbar	Efter 4 -8 timer.	Brandfarlighed	Ingen.
Bindemiddel	Acryl PU dispersion.										
Tørstofindhold	Vol %: 29.										
Tørretid	Ca. 1 time.										
Overlakerbar	Efter 4 -8 timer.										
Brandfarlighed	Ingen.										
Dokumentation	M1 emissions testet Epd S-P-11021										

FORHOLD VED BRUG

Forbrug	Ca. 8-12 m ² /ltr.
Krav til bunden	Ren, tør og fast samt fri for fedt, snavs, voks, polish og sæberester.
Systemer	<p><u>Ubehandlede gulve/træværk eller maskinafslebne gulve</u> Behandles 3 gange med Sigma WB Ultra Matt.</p> <p><u>Tidligere lakerede gulve</u> Vask med ProGold Grundrengøring - eftervask med rent vand. Afvaskning af evt. sæberester med varmt eddikesurt vand - eftervask med rent vand. Slibning. Evt. rester af voks, polish o.lign. fjernes bedst ved maskinslibning. Når gulvet er tørt, lakeres 1-2 gange med Sigma WB Ultra Matt.</p> <p><u>Tidligere lakeret træværk</u> Rengøres med ProGold Grundrengøring - eftervask med rent vand. Matslibning. Efterfølgende lakeres 1-2 gange med Sigma WB Ultra Matt.</p> <p>NB! Visse tropiske træsorter indeholder stoffer, som kan give finish problemer med Sigma WB Ultra Matt. F.eks. Afzelia, som indeholder stoffer, der har en negativ indflydelse på tørringsforløbet, ligesom Merbau indeholder vandopløselige stoffer, som trækker igennem det våde laklag og giver sig til kende på overfladen.</p>

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Teknisk Datablad

Sigmavar WB Ultra
Matt Varnish



BRUGSANVISNING

Brugsanvisning

Temperatur

Min. +10°C og max. 85% RF ved påføring og hærdning.

Fortynding

Vand. Bør ikke fortyndes.

Påføring

Bred pensel eller rulle.

Rengøring

Værktøj: Straks efter brug i vand.

NB! Grundig omrøring før brug. Matteringmidlet bundfælder.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Sikkerhedsregler

Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Holdbarhed

Mindst 2 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

Emballage

2,5 ltr. emballage.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.