

Teknisk Datablad

Sigma Facade
Topcoat Semi Matt



MATERIALEBESKRIVELSE

Type

100% Acryl Tyndfilms facademaling med QRR egenskaber

Anvendelse

Til overfladebehandling af ubehandlede mineralske og tidligere malede overflader på facade af f.eks beton eller puds..

Anvendelsesområde

Udvendigt

Egenskaber

- "Early Rain Resistance" (kan modstå en let regnbyge) efter

• 20 min ved +23°C

• 3 timer ved +5°C

- Kan påføres ved temperaturer ned til +2° C

- Stor holdbarhed overfor vejrliget

- God alkalieresistens

- Karbonatiseringsbremsende

- Fungicidholdig

- CE mærket. EN 1504-2 system 4

Farve og glans

Hvid, samt farver i Sigmas professionelle tonesystemer. Semi Matt (10).

Basisoplysninger

v. 23°C, 50% RF

Bindemiddel	100% Acryl
Tørstofindhold	Vol %: ca. 53
Sd H ₂ O	V2 - Sd værdi 0,5m
CO ²	C1 - >50m
Vandoptagelighed	W3 - 0.05kg/(m ² .h0,5)
Tørretid	Ca. 2 timer
Overmalbar	Ca. 6 timer

FORHOLD VED BRUG

Forbrug	Afhængig af underlaget. Ca 6-8 m ² /litr.
Krav til bunden	<u>Mineralsk bund:</u> Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Ny facadepuds er normalt først klar til behandling efter tørring mindst 14 dage ved 20°C og 65% RF. Ugunstige vejrforhold vil udsætte venteperioden yderligere.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiormæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Ved maling på underlag med risiko for saltudblomstringer, kan underlaget først behandles efter en inaktiv periode på minimum 7 dage.

Systemer mineralsk Ikke tidligere behandlet overflade

1. Afrens til fast, ren og bæredygtig bund
2. 1 x grunding med Progold Microdispers grunder eller Siloxan Fix Aqua fortyndet med vand i forholdet 1:1.
3. 2 x behandling med Sigma Facade Topcoat Semi Matt

Vedligehold af intakt overflade:

1. Afrens til ren, fast, smittefri og bæredygtig bund
2. 1 x grunding med Sigma Facade Topcoat Semi Matt fortyndet med 5% vand
3. 1 x slutbehandling med Sigma Facade Topcoat Semi Matt

BRUGSANVISNING

Temperaturforhold Underlag og omgivelsestemperatur: min. 2°C og max. 30°C. Max. 85% RF.

Påføring Pensel, rulle eller airless sprøjte.

Fortynding Klar til brug. Ved airless sprøjtning kan der tyndes max. 10% med vand.

Rengøring Værktøj rengøres i vand straks efter brug.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Holdbarhed Mindst 1 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

Sikkerhed Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.


PPG Industries Scandinavia Gladsaxevej 300 2860 Søborg
25
System 4
Overflade - beskyttelse produkt til facader EN 1504 - 2
Sigma Facade Topcoat Semi Matt

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.