

MBK typebetegnelse	Vandig grundmaling, rusthindrende.	
Beskrivelse	Hurtigtørrende vandfortyndbar hæfteprimer med korrosionshindrende egenskaber. Kan anvendes inde og ude.	
Anvendelse	Til ude og indendørs korrosionsbeskyttelse på velafrenset jern. Er ligeledes velegnet som hæfteprimer på aluminium og diverse kunststoffer m.m.	
Egenskaber	Velegnet til korrosionsbeskyttelse i klasse C2. jf. DS/EN ISO12944-2	
Farver og glans	Hvid. Mat.	
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	Bindemiddel	Acrylharpiks.
	Tørstofindhold	Vol %: 40
	Anbefalet tør lagtykkelse	30 µm
	Klæbefri	Ca. 2 timer.
	Overmalbar	Efter 4 timer.
	Brandfarlighed	Ingen.
Forbrug	Ca. 13 m ² /ltr.	
Krav til bunden	<u>Stål</u> Omhyggelig fjernelse af smuds, fedt og olie. Rensning ved stålborstning til St 3 eller sandblæsning til Sa 2½ jf. DS/EN/ISO 8501-1 <u>Forzinket stål, aluminium</u> Rensning for fedt/olie ved bearbejdning med slibesvamp i opløsning af Sigma Grundrengøring, efterfulgt af skylning med rent vand. <u>Kunststof</u> Rengøring i opløsning af Sigma Grundrengøring, efterskylning med rent vand. Matslibning. (I tvivlstilfælde anbefales prøveafsætning).	
Systemer	<u>Forzinket stål, aluminium, kunststof</u> Grundning med Sigma Multiprimer Aqua. Færdigbehandling 1-2 gange med Sigma Torno, Satin, Semi-Gloss eller Gloss. <u>Stål(korrosionsbeskyttelse i klasse C2. jf. DS/EN ISO12944-2)</u> Behandling 2 gange med Sigma Multiprimer Aqua. Behandling 2 gange med Sigma Torno, Semi-Gloss eller Gloss. Tør lagtykkelse: min. 110 µm.	
Brugsanvisning	<u>Temperatur</u> Min. + 5°C og max. 85% RF ved påføring og hærdning. <u>Fortynding</u> Vand, max. 5 Vol. %. <u>Påføring</u> Pensel, rulle eller sprøjte. <u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i sæbevand.	
Sikkerhedsregler	For malerarbejde 2-1.	
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.	
Emballage	1 og 2,5 ltr. metalemballage.	