

Teknisk Datablad

Sigmulto Effino



MATERIALEBESKRIVELSE

MBK typebetegnelse Effektmaling.

Beskrivelse	Dekorationsprodukt med et helmat blødt velouragtigt udseende.
Anvendelse	Til dekorativ overfladebehandling af vægge i repræsentative lokaler som f.eks. gallerier, hoteller, teatre samt private boliger.
Egenskaber	Vaskbar, dekorativ effekt, god dækkæevne ved 2 behandlinger samt gode påføringssegenskaber med lang åbentid. Den dekorative effekt er tydeligst på mørke og dybe nuancer. Helt lyse farver give kun minimal effekt.
Farve og glans	Mange farver ifølge farvekort. Helmat - patina.
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	

Bindemiddel	Plastdispersion
Tørstofindhold	Vol %: 34
Vægtfylde	1,10 kg/Ltr.
Tørretid	Ca. 1 time
Overmalbar	Efter 4 timer

FORHOLD VED BRUG

Forbrug	5-7 m ² /ltr.
Krav til bunden	Bunden skal være ren, tør, fast og smittefri. Ny bund og let smittende overflader grundes med Progold Mikrodispersgrunder. Tidligere malede overflader rengøres med Grundrens og rent vand. Efterfølgende anbefales overfladen grundmalet med dækkende grundmaling Sigma Wallprimer Plus. Den bedste effekt opnås på en plan og glat fuldspartlet overflade.
Systemer	Sigmulto Effino påføres 2 gange. 1. behandling påføres f.eks. med en nylon rulle med en luvtykkelse på 8 mm. Efter min. 4 timer påføres 2. behandling f.eks med en facadepensel i uvilkårlige retninger for opnåelse af effekt. Det anbefales altid at lave testfelt for bestemmelse af slutfinish.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

BRUGSANVISNING

Temperatur	Min. +5°C og max. 85% RF ved påføring og tørring
Fortynding	Brugsklar (skal ikke fortyndes)
Påføring	1. behandling: Nylonrulle (8 mm). 2. Behandling: Facadepensel
Rengøring	Værktøj: Straks efter brug i vand

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Emballage	2,5 ltr. plastemballage
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage
Sikkerhed	Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.