

Teknisk Datablad

Silicat Fix Aqua

MATERIALEBESKRIVELSE

Type	Silicat Fix Aqua er en Sol Silicat Grunder til primært mineralske underlag.
Anvendelse	Anvendes ud og indvendigt til grunding af sugende mineralske underlag.
Egenskaber	Silicat Fix Aqua forbedrer vedhæftning og slutfinish i systemopbygning med Sol Silicat Mat og Bio Innensilikat W.
Farve og glans	Transperant.

Basisoplysninger

Bindemiddel	Silicat – Kieselol/Kalivandglas
Vægtfylde	1,08 g/ml
Overmalbar	Efter ca. 12 timer (ved 23°C, 50% RF) kan variere afhængig af lufttemperatur og luftfugtighed.
Flammepunkt	Ingen
Tørstofindhold	11,4%

FORHOLD VED BRUG

Forbrug	Afhængig af underlaget, ca. 2-8 m ² /ltr.
Temperaturforhold	Underlag og omgivelsestemperatur: min. 5°C og max. 25°C. Max. 85% RF.
Påføring	Pensel. <u>Silicatmaling er højalkalisk og kræver derfor grundig afdækning af keramik, glas, stål og fliser mv.</u>

Fortynding

Meget sugende underlag*	Ufortyndet	-
Sugende underlag**	Ufortyndet	-
Let sugende underlag***	Fortyndet m/vand	1:1
*Nye mineralske underlag		
**Sandspartlede ovfl. Og beton		
*** Tidligere malede ovfl.		

Bland ikke Silicat Fix Aqua sammen med slutmalingen!

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Teknisk Datablad

Silicat Fix Aqua

BRUGSANVISNING

- Systemer/klargøring** Underlaget klargøres fagmæssigt korrekt og skal være rent, fast, tørt og bæredygtigt samt fri for alger, mos og smuds, der kan hindre effektiv vedhæftning. Evt. opretning/udbedring af underlag vurderes i det enkelte aktuelle tilfælde og udbedres herefter med egnede produkter til opgaven. Stærkt sugende mineralske underlag grundes med Silicat Fix Aqua- se pkt. for fortynding. Færdigbehandling af 2 gange ude med Sol Silicat Mat eller indendørs med Bio Innensilikat W. 1. gang fortyndet med max 5% med vand. 2. gang påføres ufortyndet.
- Generelt** Mal aldrig i direkte solskin eller ved udsigt til snarlig regn eller temperaturfald. Ny puds/vandskuring skal som min. være hvidtørre og typisk 2-4 uger gamle inden behandling.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

- Emballage** 5 ltr.
- Værktøj** Rengøres straks efter brug med vand.
- Holdbarhed** 1 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
- Sikkerhed** Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.